



GERMAN TECHNOLOGY - GERMAN INNOVATION

WÜNSCHER Fahrzeugteile GmbH

Behrensallee 6 Pinneberg Germany

Product information - Información del producto
Produktinformation - Информация о продукте

RTV Silicone Grey W-7072

Silikon-Kleb- und Dichtstoff
Formador de Juntas de Silicona
Силиконовый герметик

Volume: 100 g e

(bar code: 4251798870726)

DE RTV-Silikondichtmittel ersetzt oder verstärkt Dichtungen, verursacht keine Korrosion auf Metalloberflächen und beeinträchtigt nicht die elektrischen Stromkreise oder Sensoren. Hervorragende Beständigkeit gegen Vibrationen und Stöße. Ausgezeichnete Beständigkeit bei ständigem Kontakt mit heißen Ölen. Hitzebeständig bis zu 350 °C. Deckt und dichtet Lücken von bis zu 6 mm ab. Hautbildungszeit 30 Minuten, Aushärtezeit 3 mm / 24 Stunden.

ES El sellador de silicona RTV reemplaza o refuerza las juntas, no causa corrosión en las superficies metálicas ni afecta negativamente a los circuitos eléctricos o sensores. Tiene una excelente resistencia a la vibración y a los golpes. Sobresaliente resistencia al contacto constante con aceites calientes. Resistente a altas temperaturas de hasta 350 °C. Cubre y sella huecos de hasta 6 mm. Tiempo de formación de piel: 30 minutos, tiempo de curado: 3 mm / 24 horas.

EN RTV Silicone sealant replace or reinforce seals, does not cause corrosion on the metal surfaces, or affects negative electrical circuits or sensors. Excellent resistance to vibration and shock. Outstanding resistance to constant contact with hot oils. High-temperature resistant up to 350 °C. Covers and seals gaps of up to 6 mm. Skin formation time 30 min, curing time 3mm / 24 hour.

RU РТВ силиконовый герметик заменяет или укрепляет уплотнения, не вызывает коррозии на металлических поверхностях и не оказывает отрицательного влияния на электрические цепи или датчики. Обладает отличной стойкостью к вибрации и ударам. Обладает выдающейся устойчивостью к постоянному контакту с горячими маслами. Термостойкость до 350°C. Закрывает и герметизирует зазоры до 6 мм. Время образования пленки 30 минут, время отверждения 3 мм / 24 часа.



